

Triflex MV Primer

Informations produit

Propriétés

Triflex MV Primer est un primaire sans solvant ni plastifiant destiné à des supports poudreux et absorbants, qui se distingue par les qualités suivantes :

- Excellente pénétration dans le support
- Sans solvant ni plastifiant
- Résistance aux alcalis
- Séchage rapide
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Amélioration de l'adhérence
- Transparent après séchage

Domaines d'application

Triflex MV Primer est idéal pour fixer les supports poudreux et prévenir les différences d'absorption dans le support. Le produit convient à la maçonnerie, au plâtrage, au ciment, au béton et au béton cellulaire.

Conditionnement du produit livré

Quantité livrée :

5 litres

Teintes

Triflex MV Primer est transparent.

Stockage

La durée de stockage est de 12 mois environ, non ouvert, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel.

Conditions de mise en œuvre

Le matériau peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprises entre +10 °C et maximum +30 °C. L'humidité ne peut pas excéder 75 %.

Préparation du support

Le support doit être propre et sec. Pour les matériaux pierreux, pourcentage d'humidité maximum de 4 % ; pour les produits en plâtre, pourcentage d'humidité maximum de 1 %. Éliminer les particules désolidarisées et brosser l'éventuel salpêtre.

Dilution

Lorsque le support est très absorbant ou poudreux, le produit doit être utilisé non dilué. Il convient d'éviter la formation d'un film brillant. Le produit peut être dilué dans de l'eau.



Mise en œuvre

Appliquer le produit en fines couches à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un rouleau, d'un pistolet pneumatique ou Airless. Éviter les coulées ou les essuyer directement. Traiter deux fois les supports très absorbants.

Consommation

2-6 m² par litre. En fonction de l'application, de la rugosité et de la porosité du support.

Séchage

Peut être repeint après environ 1 h à +20 °C.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.