

Triflex Primer 610

Informations produit

Propriétés

Triflex Primer 610 est un primaire monocomposant à séchage rapide pour films de toiture TPO/FPO et EPDM, qui se distingue par les qualités suivantes :

- Sans charge
- Non pigmenté
- Faible viscosité

Domaines d'application

Triflex Primer 610 est un primaire à séchage rapide utilisé pour optimiser l'adhérence sur des supports en TPO/FPO et EPDM. Le support doit être propre et sec. Triflex Primer 610 peut être appliqué à l'aide de pinceaux, de rouleaux ou pulvérisé. Il faut prévoir un temps de séchage d'environ 20 minutes (à +20 °C) avant de pouvoir passer aux étapes de traitement suivantes.

Conditionnement du produit livré

En pot :

1,00 litres

Teintes

Triflex Primer 610 est jaune pâle.

Stockage

La durée de stockage est de 6 mois environ, non ouvert, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Conditions de mise en œuvre

Le matériau peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprises entre minimum +5 °C et maximum +35 °C.

Préparation du support

Le support doit être exempt d'éléments désolidarisés ou nuisant à l'adhérence, comme la graisse et l'huile. Lors de l'application, la température du support doit être supérieure de minimum +3 °C à la température du point de rosée. Dans le cas contraire, un film d'humidité risque de se former sur la surface à traiter (DIN 4108-5, tab. 1). Voir le tableau des températures du point de rosée. Contrôler préalablement l'adhérence du support en fonction du projet ou contacter Triflex SPRL.



Consommation

Environ 40-80 g/m².

Temps de séchage

Résistant à la pluie après 20 minutes à +20 °C.

Prochaine étape de traitement possible après environ 20 minutes à +20 °C.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.