Triflex ProFloor R

Informations produit

Propriétés

Triflex ProFloor R est une résine synthétique à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) qui se distingue par les qualités suivantes :

- Haute réactivité
- Haute résistance aux intempéries
- Résistance à l'usure
- Résistance aux UV
- Résistance élevée aux sollicitations mécaniques

Domaines d'application

Triflex ProFloor R est utilisé comme résine de base à saupoudrer dans les systèmes Triflex BAS, Triflex TSS en Triflex WAS, sur des surfaces hautement sollicitées telles que des coursives, des balcons, des promenades, des terrasses et des tabliers de pont.

Conditionnement du produit livré

En pot :

Été	Hiver	
10,00 kg	10,00 kg	résine de base
0,20 kg	0,60 kg	catalyseur
10,20 kg	10,60 kg	

Triflex ProFloor R est disponible en variante estivale ou hivernale en fonction de la saison. Voir l'étiquette du produit pour plus d'informations.

Voir également le dosage de mélange (sur une base de 10 kg).

Teintes

Triflex ProFloor R est disponible de série en RAL 7030, 7043 et 9005.

Stockage

La durée de stockage est de 6 mois environ, non ouvert, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Conditions de mise en œuvre

Le matériau peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprises entre 0 °C et +35 °C. Le pourcentage d'humidité du support ne peut être supérieur à 6 % en poids, l'humidité relative ne peut excéder 85 % et la température d'application effective doit être supérieure de 3 °C à la température du point de rosée. Dans les espaces confinés, il convient de prévoir un système de ventilation forcée avec un renouvellement de l'air au moins 7 fois par heure.

Préparation du support

Le support doit être exempt d'éléments désolidarisés ou nuisant à l'adhérence, comme la graisse et l'huile. Le support doit présenter une portance suffisante, être sec et dégivré. Si les travaux sont interrompus pendant plus de 12 heures, nettoyer le support avec Triflex Nettoyant. Les surfaces saupoudrées doivent être sèches et entièrement brossées.

Instructions de mélange

Bien mélanger le produit avant de l'appliquer. Ajouter ensuite la quantité de catalyseur nécessaire en remuant doucement à l'aide d'un mixeur. Mélanger le produit avec le catalyseur pendant au moins 2 minutes. Transvaser le mélange dans un autre récipient, mélanger à nouveau, puis appliquer directement.

Dosage de mélange (sur une base de 10 kg)

De 0 °C à +5 °C	0,60 kg Triflex Catalyseur
De +5 °C à +15 °C	0,40 kg Triflex Catalyseur
De +15 °C à +35 °C	0,20 kg Triflex Catalyseur

Consommation

Environ 0,60-0,80 kg/m², en fonction du produit de saupoudrage.

Délai d'utilisation

Environ 15 minutes à +20 °C.

Triflex SPRL | Diamantstraat 6c | B-2200 Herentals | T : +32 (0) 14 75 25 50 | F : +32 (0)14 75 26 14 | info@triflex.be | www.triflex.be

Triflex ProFloor R

Informations produit

Temps de séchage

Résistant à la pluie après environ 30 minutes à +20 °C.
Praticable après environ 1 h à +20 °C.
Résistant aux sollicitations après environ 2 h à +20 °C.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.