

Triflex Towersafe Finish



Propriétés

Triflex Towersafe Finish est une finition bicomposante, pigmentée à base de résine de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et se distingue par les qualités suivantes:

- Durcissement rapide
- Résistance rapide aux sollicitations
- Brillante comme la soie
- Résistance aux produits chimiques
- Élastique
- Pigmentée
- Résistance aux UV

Domaines d'application

Triflex Towersafe Finish est utilisé comme finition pigmentée sur les étanchéités Triflex Towersafe pour augmenter la protection chimique et mécanique. Triflex Towersafe Finish se caractérise par son élasticité et sa résistance à l'usure.

Conditionnement du produit livré

En pot:

Été	Hiver
10,00 kg	10,00 kg
0,20 kg	0,60 kg
10,20 kg	10,60 kg

Voir l'étiquette du produit pour plus d'informations.

Teintes

Triflex Towersafe Finish est disponible en standard dans les couleurs:

- 7030 Gris pierre
- 7031 Bleu-gris
- 7032 Gris galet
- 7035 Gris clair
- 7037 Gris poussière
- 7038 Gris agate
- 7043 Gris signalisation

D'autres couleurs sont sur demande.

Stockage

La durée de stockage est de 6 mois environ, non ouvert, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Conditions de mise en œuvre

Le matériau peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprise entre 0 °C et maximum +35°C. Pendant l'application le pourcentage d'humidité du support ne peut être supérieur à 6 % en poids.

Préparation du support

- Le support doit être exempt d'éléments désolidarisés ou nuisant à l'adhérence, comme la graisse et l'huile. Le support doit présenter une portance suffisante, et être dégivré. L'adhérence du support doit être contrôlée au cas par cas en fonction du projet.

Triflex Towersafe Finish



- Lors de l'application du matériau, la température de surface doit être au minimum de 3 °C au-dessus du point de rosée. En cas des températures plus basses, un film d'humidité risque de se former sur la surface à traiter (DIN 4108-5, tab.1). Voir tableau des températures du point de rosée.

Instructions de mélange

Bien mélanger le produit avant de l'appliquer. Ajouter ensuite la quantité de catalyseur nécessaire en remuant doucement à l'aide d'un mixeur. Mélanger le produit avec le catalyseur pendant au moins 2 minutes et appliquer directement.

Dosage de mélange (sur base de 10 kg)

0°C à +5°C	0,60 kg Triflex Catalyseur
+5°C à +15°C	0,40 kg Triflex Catalyseur
+15°C à +35°C	0,20 kg Triflex Catalyseur

Consommation

Environ 0,70 kg/m² sur une surface plane.

Délai d'utilisation

Environ 15 minutes à +20°C.

Temps de séchage

Résistant à la pluie après environ 30 minutes à +20°C.

Résistant aux sollicitations après environ 2 heures à +20°C.

Résistance aux produits chimiques

Ammoniac 10%	++*	Soude caustique 10%	++*
Gazole	++	Graisses végétales	++
Éthanol 10%	++	Eau	++
Solution de chlorure de potassium 10%	++*	Eau de mer	++
Huile moteur	++	Acide chlorhydrique 10%	++*
Solution de chlorure de sodium	++	Acide sulfurique 10%	++*

Remarque:

++ = résistant

* = décoloration possible

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Triflex Towersafe Finish



Informations importantes

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les produits/systèmes Triflex ne peuvent être mélangés à d'autres matériaux qui ne seraient pas prévus dans les descriptions de produit ou dans les instructions de mise en oeuvre. Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière.

Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.

Les fiches produits sont régulièrement mises à jour. C'est la responsabilité de l'applicateur d'utiliser la version la plus récente. Les dernières informations produits sont disponibles sur www.triflex.be.