

Triflex ProThan Detail



Eigenschappen

Triflex ProThan Detail is een 2-componenten, gepigmenteerde, thixotrope afdichtingshars op basis van Polyurethaanhars (PUR). Het uitgeharde, met Triflex Speciaalvlies (110g/m²) gewapende, Triflex ProThan Detail heeft de volgende eigenschappen:

- Naadloos
- Waterdampdoorlatend
- Zeer weersbestendig (UV, IR, etc.) zonder extra beschermlaag
- Waterdicht
- Elastisch en scheuroverbruggend
- Hoge mechanische weerstand en slijtvast
- Geurneutraal
- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen vlieg vuur en stralende warmte volgens DIN 13501-5:
B_{ROOF} (t1)
- Brandgedrag volgens DIN EN 13501-1: Klasse E

Toepassing

Triflex ProThan Detail wordt gebruikt voor het maken van vliesgewapende detailafdichtingen in binnen- en buitensituaties.

Leveringsvorm

Bliklevering:

6,75 kg	basishars
1,25 kg	verharder
8,00 kg	

Kleur

Triflex ProThan Detail is standaard verkrijgbaar in circa RAL 7009 groengrijs.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrondtemperatuur van minimaal +8°C tot maximaal +35°C worden verwerkt. In gesloten ruimten moet ventilatie aanwezig zijn, waarbij minimaal 7 keer per uur de lucht wordt ververst. De relatieve luchtvochtigheid mag de 75% niet overschrijden.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechttingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. Let op dat vocht vanuit de ondergrond wordt uitgesloten tijdens de werkzaamheden. Afhankelijk van de ondergrond, moet er rekening gehouden worden met het eventueel schuren en reinigen van deze ondergrond. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.
- Bij applicatie van het materiaal dient de oppervlaktetemperatuur minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur te liggen. Bij lagere temperaturen kan op het te behandelen oppervlak condensvorming optreden (DIN 4108-5, Tab.1) Zie tabel dauwpunttemperaturen.

Triflex ProThan Detail



Menginstructie

De mengverhouding is gelijk aan de leveringsvorm. De verharder wordt compleet in het blik basishars gelegd. Met een langzaam lopend roerwerk worden beide componenten minimaal 3 minuten grondig geroerd tot er een homogene massa ontstaat. Aansluitend overgieten in een andere emmer en dan nogmaals grondig doorroeren.

Mengverhouding

De mengverhouding bedraagt:

basishars : verharder
100 : 19 gewichtsdelen

Verbruik

Minimaal 3,00 kg/m² op een gladde en vlakke ondergrond.

Potlife

Circa 30 minuten bij +20°C.

Uithardingstijd

Regenbestendig na circa 2 uur bij +20°C.

Beloopbaar en verder te behandelen na circa 12 uur bij +20°C.

Chemische bestandheid

Ammoniak 5%	±	Kaliumchloride 10%	±
Azijnzuur 5%	±	Melkzuur 5%	±
Benzine	+	Mierzuur 5%	±
Boorzuur 5%	±	Natriumcarbonaat	++
Butylacetaat	±	Salpeterzuur 10%	±
Butyldiglycol	+	Water	++
Chroomzuur 5%	±	Waterstofperoxide	+
Dieselolie	+	Xyleen	±
Ethanol 10%	++	Zeewater	++
Fosforzuur 10%	±	Zoutzuur 10%	±
Glycerine	++	Zwavelzuur 10%	±

Opmerking:

++ = bestand

+ = beperkt bestand (ca. 1 maand)

± = beperkt bestand (ca. 24 uur)

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Triflex ProThan Detail



Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.be.