

Triflex Than R 550+

Eigenschappen

Triflex Than R 550+ is een 2-componenten, oplosmiddelvrije zelfnivellerende coating op basis van hoogwaardige Polyurethaan (PU) harsen en heeft de volgende eigenschappen:

- Reukvrij
- Chemicaliën bestendig
- Slijtvast
- Naadloos
- Eenvoudig verwerkbaar

Toepassing

Triflex Than R 550+ wordt als slijtlaag in het Triflex IFS-550+ systeem gebruikt. Dit systeem is geschikt voor industriële vloeren. Geschikte ondergronden zijn onder andere beton, teervrij asfalt, en overige cementgebonden vloeren. Ondergronden met teerhoudend asfalt dienen te worden gesloopt en op gepaste wijze verwerkt.

Leveringsvorm

Combiverpakking (blik):

20,00 kg	basishars
5,00 kg	verharder
25,00 kg	

Opslag

Droog, tussen de +10 °C en +25 °C en ongeopend circa 12 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +10°C en maximaal +30°C worden verwerkt. De relatieve luchtvochtigheid mag de 85% niet overschrijden. Bij applicatie van het materiaal dient de oppervlaktetemperatuur minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur te liggen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet schoon zijn en vrij van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals stof, vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen van het product grondig oproeren. Hierna de verharder met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de verharder minimaal 2 minuten mengen. Daarna overgieten en nogmaals mengen. Eventuele toevoegingen, zoals kwartszand (maximaal 30%) afwegen en met een langzaam lopend roerwerk toevoegen.

Mengverhouding

De mengverhouding bedraagt:

Basishars	:	harder
100	:	25

Verbruik

Circa 1,70 - 2,50 kg/m².

Triflex Than R 550+

Potlife

Circa 25 minuten bij +20°C.

Uithardingstijd

Beloopbaar na circa 24 uur.

Verder te behandelen na circa 12 uur.

Verder te behandelen tot circa 24 uur.

Na 24 uur verder te behandelen door middel van schuren.

Mechanisch belastbaar na circa 7 dagen.

Chemisch belastbaar na circa 28 dagen.

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.be.