

Triflex TecGrip 620

Eigenschappen

Triflex TecGrip 620 heeft de volgende eigenschappen:

- 1-composant
- Eenvoudig te verwerken
- Snel uithardend

Toepassing

Triflex TecGrip 620 wordt gebruikt als bindmiddel voor Triflex SmartTec afdichtingen. Voorbehandeling met dit product kan worden uitgevoerd op SmartTec-coatings van maximaal 100 dagen oud. De voorbehandeling van oudere deklagen moet per bouwplaats worden getest. Nadat het bindmiddel is gedroogd, kan Triflex SmartTec worden aangebracht.

Leveringsvorm

Kunststofles van 0,5 l

Kleur

Oranjebruin

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats. Bewaar het product bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C.

Verwerkingscondities

Triflex TecGrip 620 is geschikt voor verwerking bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van min. +5 °C tot max. +30 °C.



Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie.

Menginstructie

Het product kan onmiddellijk na opening worden gebruikt.

Verwerkingsinstructies

Breng het bindmiddel rollend aan, zodat er een laag wordt gevormd. Verticale oppervlakken vereisen een dubbele laag. Vanwege de kleur van het materiaal moet er zo nauwkeurig mogelijk worden afgeplakt, vooral bij lichtgekleurde ondergronden.

Verbruik

Ca. 0,10 l/m² op een glad en effen oppervlak

Potlife

Ca. 25 min. bij +20 °C

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Triflex TecGrip 620



Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.be.