

TRIFLEX PROPARK



Eigenschappen

Triflex ProPark is een 2-componenten, gepigmenteerde afdichtinghars op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) en heeft de volgende eigenschappen:

- Hoog flexibel
- Snel belastbaar
- Naadloos
- Eenvoudige applicatie
- Hoge mechanische weerstand
- Waterdampdoorlatend
- Elastisch en scheuroverbruggend
- Oplosmiddelvrij

Toepassing

Triflex ProPark wordt gebruikt als scheuroverbruggend en volledig gewapend afdichtingssysteem op parkeerdaken en hellingbanen, in zowel nieuwbouw als renovatie.

Leveringsvorm

Bliklevering:

Zomer	Zomer	
20,00 kg	20,00 kg	basishars
0,40 kg	0,80 kg	katalysator
20,40 kg	20,80 kg	

Containerlevering:

Zomer	Zomer	
999,00 kg	999,00 kg	basishars
20 kg	40,00 kg	katalysator
1019,00 kg	1039,00 kg	

- Triflex ProPark wordt aan de hand van het seizoen in de zomer- of wintervariant geproduceerd. Zie het productetiket voor meer informatie.
- Zie ook de mengverhouding (op basis van 20kg).

Kleur

Triflex ProPark is standaard verkrijgbaar in circa RAL 7032 en 7043.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingscondities

- Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van $\pm 0^{\circ}\text{C}$ en maximaal $+35^{\circ}\text{C}$ worden verwerkt. Bij applicatie van het Triflex systeem mag het vochtpercentage in de ondergrond ten hoogste 6 gew.-% bedragen. De relatieve luchtvochtigheid moet tijdens de verwerking maximaal 85% zijn en dient de werkelijke applicatie temperatuur 3°C hoger te liggen dan de dauwpunt temperatuur. In gesloten ruimten moet ventilatie aanwezig zijn, waarbij minimaal 7 keer per uur de lucht wordt ververs.
- Bij applicatie van het materiaal dient de oppervlaktetemperatuur minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur te liggen. Bij lagere temperaturen kan het te behandelen oppervlak condensvorming optreden (DIN 4108-5, Tab.1) Zie tabel dauwpunttemperaturen.

TRIFLEX PROPARK



Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Werken die langer dan 12 uur onderbroken zijn, dienen te worden gereinigd met Triflex Reiniger. Ingestrooide oppervlakken dienen droog en volledig te zijn afgeborsteld.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen het product grondig oproeren. Hierna de benodigde katalysator met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de toegevoegde katalysator minimaal 2 minuten mengen. Vervolgens overgieten en nogmaals kort mengen en daarna direct verwerken.

Mengverhouding (op basis van 20kg)

0°C tot +5°C	0,80 kg Triflex Katalysator
+5°C tot +15°C	0,80 kg Triflex Katalysator
+15°C tot +35°C	0,40 kg Triflex Katalysator

Verbruik

Het verbruik waarin het Triflex ProPark wordt gebruikt is minimaal: 3,00 kg/m².

Potlife

Circa 15 minuten bij +20°C.

Uithardingstijd

Regenbestendig na circa 1 uur bij +20°C.
Beloopbaar en verder te behandelen na circa 1 uur bij +20°C.
Belastbaar na circa 3 uur bij +20°C.
Chemisch belastbaar na circa 24 uur bij +20°C.

Veiligheidsadvies

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Aanwijzingen voor bijzondere gevallen

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.