


TRIFLEX SPECIAALVLIES



Eigenschappen

Triflex Speciaalvlies is een samengesteld doek uit 90% polyester en 10% ongeweven polypropyleen en heeft de volgende eigenschappen:

- Materiaalversterkend
- Scheuroverbruggend
- Het gewicht bedraagt 110g/m²

Toepassing

Triflex Speciaalvlies wordt toegepast als wapening in de verschillende Triflex afdichtingsystemen op basis van PMMA en PUR, voor zowel detailaansluitingen, als voor volledige oppervlakken.

Leveringsvorm

Rollen

15,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies 15 cm breed
20,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies 20 cm breed
26,50 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies 26,5 cm breed
35,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies 35 cm breed
52,50 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies 52,5 cm breed
70,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies 70 cm breed
105,00 cm x 50 m	b x l	Triflex Speciaalvlies 105 cm breed

Voorgevormde vliedelen (20 stuks)

16 x 8 x 16 cm	b x h x d	Triflex Speciaalvlies Buitenhoek
15 x 8 x 15 cm	b x h x d	Triflex Speciaalvlies Binnenhoek

Doorvoeren (20 stuks = 10 doorvoeren)

400 x 400 x 60 mm	b x l x h	Triflex Speciaalvlies Doorvoeren
doorvoer	80 mm Ø	
doorvoer	110 mm Ø	
doorvoer	135 mm Ø	

Kleur

Triflex Speciaalvlies is wit.

Opslag

Droog en verpakt bewaren. Vervuilde en/of natte vliesstroken verhinderen de goede impregnering en uitharding van de harsen.

Verwerkingscondities

De verwerking vindt plaats in Triflex PMMA en PUR harsen. Het Triflex Speciaalvlies aanbrengen in de nog vloeibare hars, waarbij het vlies minimaal 5 mm binnen de hars dient te blijven en blaasvrij te worden aangebracht (zie de werkomschrijvingen van de Triflex systemen). Bij de aansluiting met een ander membraan moet er rekening gehouden worden met een minimale overlap van 50 mm.

PRODUCTINFORMATIE

TRIFLEX SPECIAALVLIES

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschiedenis volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

