

Triflex CeFix Screed 631



Eigenschappen

Triflex CeFix Screed 631 is een 1-component snel uithardende, zwaarbelastbare, polymeergemodificeerde op afschot toepasbare cementgebonden dekvloer voor laagdiktes van 20 - 100 mm en heeft de volgende eigenschappen:

- Snel uithardend
- Hoge belastbaarheid
- Eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelvrij
- Snel overwerkbaar
- Snel schuurbaar

Toepassing

De Triflex CeFix Screed 631 wordt gebruikt als cementgebonden op afschot toepasbare dekvloer op o.a. balkons, galerijen en andere beloopbare oppervlakken.

Leveringsvorm

Papieren zak: 25,00 KG | Triflex CeFix Screed 631

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar.

Verwerkingscondities

Triflex CeFix Screed 631 kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van minimaal $\pm 5^{\circ}\text{C}$ en maximaal $+35^{\circ}\text{C}$ worden verwerkt. Triflex CeFix Screed 631 kan ook in binnenruimtes worden toegepast.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van losse of hechttings-verminderde bestanddelen zoals vet en olie. De ondergrond moet worden voorbereid door schuren, frezen of stralen. Op voorbehandelde ondergrond dient de hechting een minimale treksterkte van $1,5 \text{ N/mm}^2$ te vertonen.
- Toepassing op asfalt is niet mogelijk. Bij gebruik op met kunststof gemodificeerde mortels moet een compatibiliteitstest worden uitgevoerd.
- Bij applicatie van het materiaal moet de oppervlaktetemperatuur minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen. Bij lagere temperaturen kan er op het te behandelen oppervlak condensvorming optreden (DIN 4108-5, Tab.1). Zie tabel dauwpunttemperaturen.

Voorbehandeling

Zuigende minerale ondergronden voorzien van een Triflex CeFix Primer 795. Breng de primer alleen aan voor zover deze bedekt gaat worden, zodat de dekvloer nat in nat gelegd kan worden.

Menginstructie

Bij gebruik van een dwangmenger deze vullen met 25,00 kg Triflex CeFix Screed 631 en voeg al roerend 2,25 liter water toe. Roertijd min. 2 min.

Bij gebruik van een dubbele handmixer al roerend 25,00 kg Triflex CeFix Screed 631 in 2,25 l water toevoegen. Roertijd min. 2 min.

Belangrijke informatie.
Toevoegen van katalysator is niet nodig!

Triflex CeFix Screed 631



Mengverhouding (op basis van 25kg)

25,00 KG	Triflex CeFix Screed 631
2,25 L	Water
27,25 KG	

Verbruik

Circa 2,20 kg/m² per mm laagdikte op een vlakke en gladde ondergrond.

Potlife

Circa 25 minuten bij +20°C

Uithardingstijd (bij +20°C)

Beloopbaar na	circa 1 uur bij +20°C.
Schuurbaar na	circa 2 uur bij +20°C.
Met PMMA overlaagbaar na	circa 22 uur bij + 5°C.
	circa 6 uur bij +15°C.
	circa 3 uur bij +20°C.
	circa 2,5 uur bij +30°C.

Verwerking

Triflex CeFix Screed 631 wordt aangebracht middels een vlakspaan of over een bekisting met een afrijlat.

Belangrijke informatie.

Het aanbrengen van Triflex CeFix Screed 631 op een ondergrond zonder scheidingslaag is mogelijk vanaf +7°C. Op een scheidingslaag kan het materiaal verwerkt worden vanaf +5°C.

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.be